

Κωδ. 10601 **PolyFix A66** Ενισχυτικό Πρόσθετο Πολλαπλών Εφαρμογών

Πρόσθετο Ενισχυτικό Ακρυλικό Γαλάκτωμα πολλαπλών χρήσεων

Δεν πρέπει να λείπει από καμία οικοδομή!

Είναι απαραίτητο όταν θέλουμε κάτι παραπάνω και πάνω από όλα να είμαστε σίγουροι για το αποτέλεσμα. Ένα γαλάκτωμα ως πρόσμικτο ακόμη και σε ένα πολύ καλό κονίαμα θα το κάνει ακόμα καλύτερο. Δεν πρέπει μόνο να υπερβαίνουμε τις δοσολογίες, γιατί τότε αλλοιώνουμε τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες του κονιάματος.

Με μια πρώτη ματιά

Ενισχυτικό γαλάκτωμα ακρυλικής βάσης για πλήθος εφαρμογών.

Ανάλογα με την χρήση που θέλουμε προτείνεται και η αντίστοιχη αραιώση του.

Οι πιο συνήθεις χρήσεις είναι σαν αστάρι, κυρίως για καινούργιες επιφάνειες όλων των ειδών σε αραιώση με νερό 1:5.

Ως ενισχυτικό σε τσιμεντοκονιάματα και σοβάδες χωρίς αραιώση.

Ως ενισχυτικό σε στόκους, παρετίνες, κόλλες πλακιδίων σε αραιώση με νερό 1:5 όπου στο διάλυμα προστίθεται η εκάστοτε σκόνη.

Σε χρώματα πλαστικά και ακρυλικά για βελτίωση των αντοχών τους χωρίς αραιώση και έως 8%.

Σε έτοιμους σοβάδες χωρίς αραιώση.

Για μόνωση - αδιαβροχοποίηση επιφανειών όπως σκυρόδεμα, γυψοσανίδες, σοβάς σε αραιώση με νερό έως 1:2.

Γιατί να το προτιμήσω;

- ✓ Σχεδόν μηδενικό V.O.C.
- ✓ Υδατικής Διασποράς
- ✓ Πολλαπλές χρήσεις
- ✓ Τέλεια Αδιαβροχοποίηση
- ✓ Μεγάλη απόδοση
- ✓ Ευκολία χρήσης
- ✓ Άριστη πρόσφυση
- ✓ Πολύ Οικονομική τιμή

Προετοιμασία Εφαρμογής

Ιδανικές συνθήκες εφαρμογής: Θερμοκρασία: 10°-30°C, Υγρασία: **σχετικά χαμηλή**.

Προετοιμάζουμε όλες τις επιφάνειες έτσι ώστε να είναι καθαρές απαλλαγμένες από σαθρά, λίπη, άλατα, σκουριές και κάθε είδους υπολείμματα.

1. Επιχρίσματα και Γυψοσανίδες - προτεινόμενη αραιώση 1 μέρος **Polyfix A66** και 5 μέρη νερό.
2. Σκυροδέματα και Τσιμεντοσανίδες - προτεινόμενη αραιώση 1 μέρος **Polyfix A66** και 5 μέρη νερό.
3. Ως ενισχυτικό σε στόκους, παρετίνες, κόλλες πλακιδίων κλπ - προτεινόμενη αραιώση 1 μέρος **Polyfix A66** και 5 μέρη νερό.
4. Ως ενισχυτικό σε πλαστικά και Ακρυλικά χρώματα - χωρίς αραιώση και έως 8% επί του υλικού προς ενίσχυση.
5. Μόνωση Αδιαβροχοποίηση επιφανειών - προτεινόμενη αραιώση 1 μέρος **Polyfix A66** και 2 μέρη νερό.
6. Ως ενισχυτικό σε τσιμεντοκονιάματα και σοβάδες - χωρίς αραιώση.

Η ποιοτική σας επιλογή
στο χρώμα



Κωδ. 10601

PolyFix A66 Ενισχυτικό Πρόσθετο Πολλαπλών Εφαρμογών

Οδηγίες Εφαρμογής

Ανακατεύουμε πολύ καλά το υλικό όπως βρίσκεται στο δοχείο του, το αρχικό ιξώδες του υλικού μειώνεται.

1. Αραιώνουμε μόνο με νερό.
2. Ως πρόσμικτο ανακατεύουμε πολύ καλά έως να επιτύχουμε πλήρη ομογενοποίηση των υλικών.

Εργαλεία Εφαρμογής

Το προϊόν **Polyfix A66** μπορείτε να το εφαρμόσετε με:

1. Πινέλο
2. Ρολό
3. Μηχάνημα βαφής Airless
4. Πιστόλι αέρος

Αποχρώσεις - Υφή

- Άχρωμο, γαλακτώδες

Χειρισμός και Αποθήκευση

Αποφεύγετε τις απότομες αυξομειώσεις θερμοκρασίας, αποφεύγετε την έκθεση στον ήλιο, αποθηκεύετε τα υλικά σε μέρη σκιερά, με χαμηλή υγρασία. Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 5-30°C

Κωδ. 10601 **PolyFix A66** Ενισχυτικό Πρόσθετο Πολλαπλών Εφαρμογών

Οδηγίες Ασφαλούς Χρήσης

Στοιχεία επισημάνσης:

Κανονισμός N°1272/2008 (CLP):

Δηλώσεις επικινδυνότητας:

Άνευ αντικειμένου

Δηλώσεις προφυλάξεων:

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα

P102: Μακριά από παιδιά

P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας

Τεχνικά Χαρακτηριστικά - Πληροφορίες

Σε εφαρμογή της Οδηγίας 2010/75/EU, αυτό το προϊόν εμφανίζει τα εξής χαρακτηριστικά:

Π.Ο.Ε.. (Παροχή): 0,02 % βάρους Περικτικότητα σε ΠΟΕ σε 20 °C: 0,17 kg/m³ (0,17 g/L)
την οριακή τιμή της Ε.Ε. για το προϊόν (Κατηγορ. Α.Γ): 30 g/L (2010)

Μέσος αριθμός ατόμων άνθρακα: 3,98 Μέσο μοριακό βάρος: 114,74 g/mol

Φυσική εμφάνιση:

Φυσική κατάσταση σε 20 °C: Υγρό

Πτητικότητα:

Θερμοκρασία βρασμού σε
ατμοσφαιρική πίεση: 100 °C

Εμφάνιση: Γαλακτώδης

Πίεση ατμών στους 20 °C: 2350 Pa

Χρώμα: Διάφανο

Οσμή: Άοσμο

Πίεση ατμών στους 50 °C: 12381 Pa (12 kPa)

Χαρακτηρισμός επικινδυνότητας προϊόντος:

Πυκνότητα στους 20 °C: 920-940 kg/m³

Σχετική πυκνότητα στους 20 °C: 920-940

pH: 8,3 - 8,5

Αναφλεξιμότητα:

Σημείο ανάφλεξης: Μη εύφλεκτο (>60 °C)

Γενικά

Θεωρητική Απόδοση ανά
επίχριση: 18-20 m²/l (αραίωση 5μέρη νερό)

Αναφλεξιμότητα (στερεό,
αέριο): Άνευ αντικειμένου *

Απαιτούμενες στρώσεις: μία (1)

Θερμοκρασία αυτοανάφλεξης: 438 °C

Χρόνος Αποθήκευση: 1 έτος (Ελάχιστος χρόνος)